

Tub termocontractibil SR3, SRH3

perete gros, raport de contractare 3 : 1, adezivat



- Izolare, marcare, protecție mecanică
- Etanșeitate perfectă, ideal pentru medii umede
- Pentru izolarea îmbinărilor de cabluri (manșonare)

Caracteristici

- Perete gros
- Fără halogen
- SR3 - varianta fără adeziv
- SRH3 - varianta cu adeziv
- Fără silicon
- Rezistență la rupere ridicată
- Stabilitate termică excelentă (-40°C ... +120°C)
- Proprietăți electrice excepționale
- Rezistă la agenți chimici
- Non-coroziv
- Rezistență la radiații UV

Teste

- În conformitate cu DIN IEC 15C/590/CD


Material

- Poliolefină, cu legături între catene
- Fără Pb sau Cd

Culori disponibile

- Negru

Proprietăți	Valoare	Test
Proprietăți fizice		
Densitate	~ 1.05 g/cm ³	DIN 53 479
Duritate	< 50 Shore D	DIN 53 505
Alungirea la rupere	350 %	DIN IEC 15C/590/CD
Rezistența la rupere	13 MPa	DIN IEC 15C/590/CD
Contractibilitatea longitudinală	+5 % / -15 %	DIN IEC 15C/590/CD
Raportul de contractare	3 : 1	IEC 811-1-1
Expandarea concentrică	50 %	DIN IEC 15C/590/CD
Contractarea concentrică	85 %	DIN IEC 15C/590/CD
Proprietăți termice		
Temperatura de funcționare	-40 °C to +120 °C	DIN IEC 15C/590/CD
Temperatura de contractare	> 125 °C	CP-PM-1004*
Proprietăți la ardere	non ignifuge	ASTM-D 876
Flexibilitate la temperaturi joase	-40 °C	DIN IEC 15C/590/CD
Îmbătrânire (168 h la 150 °C)		EN ISO 527-2
Alungirea la rupere	300 %	
Rezistența la rupere	13 MPa	
Proprietăți electrice		
Forța dielectrică	21 kV/mm	DIN VDE 0303 P. 2
Rezistența volumică	10 ¹⁴ Ω x cm	DIN VDE 0303 P. 3
Proprietăți chimice		
Corozie	nu	DIN IEC 15C/590/CD
Absorție de apă	< 0.15 %	DIN 53 495 1L
Rezistența la mușcări și ciuperci	Ratio 1	DIN IEC 15C/590/CD



SRH3 , adezivate

Tip		Diametru interior Ø		Grosimea peretului	Lungime	Cod articol
		înainte	după			
		termocontractare				
		mm				
SRH3	12–3/1000	12	3	2.6	1	127503
	16–4/1000	16	4	3.1	1	135860
	22–6/1000	22	6	2.7	1	127505
	33–8/1000	33	8	4.0	1	127507
	45–12/1000	45	12	4.4	1	127510
	55–15/1000	55	15	4.4	1	127511
	75–20/1000	75	20	4.5	1	127522
	92–25/1000	92	25	4.6	1	127515
	130–34/1000	130	34	4.8	1	144863
	160–50/1000	160	50	4.6	1	158903